

# 2007

# POLYME<sup>R</sup>X

## Havuz İzolasyon Boyası



### Ürün Tanımı

Poliüretan reçine esaslı, iki komponentli kullanıma hazır elastik ve her türlü zemine kolayca uygulanabilen mavi-beyaz renkli sürme esaslı havuz izolasyon boyasıdır.

### Ürün Özellikleri ve Avantajları

Polymex-2007; çift bileşenli, mavi-beyaz renğinde poliüretan reçine esaslı havuz boyasıdır. Sudan ve su basıncından etkilenmez. Özellikle yeni yapılan yüzme havuzları, süs havuzlarında seramik kullanılmayacak ise Polymex-2007 kullanıma son derece uygun bir üründür. Sürüldüğü yüzeyde homojen mavi-beyaz bir görüntü verir. Elastiktir, çatlamaz, kabarma yapmaz, kalkmaz. UV ışınlarından ve havuz kimyasallarından etkilenmez. Alkali ve kloro karşı son derece dayanıklıdır. Rengi zamanla solmaz, su altında bozulmaz, aşınmaz. Yüzeylerde kesinlikle yosunlaşma yapmaz, bakteri üretmez, anti statik ve anti bakteriyeldir. İşçiliği son derece kolay ve ekonomiktir.

### Kullanım Alanları

Yüzme ve Gölet havuzlarında. Beton, sıva ve şap üzerinde, Havuzlarda, su tanklarında, su depolarında, Metal tanklarda ve su sarnıçlarında, Süs havuzlarında, göletlerde, barajlarda, su kanallarında, Arıtma ve denge depolarında, Üretim Tesislerinde Fayans altı ve fayans üstü izolasyonlarında, Teras Çatı su izolasyonlarında, Yapay gölet ve su oyun parklarında.

### Depolama ve Raf Ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda 2 yıl

### Teknik Özellikler

Renk	İstenilen renk
% Uzama	150%
Yoğunluk	1.25 gr/ml
Viskozite ( 20 oC)	1500-2000 mPas
Kıvamlılık	Fırça-Rulo kıvamı, akışkan sıvı
Katı Madde	98%
Aparatlar	Rulo-Fırça-Mala-Airles
Zemin Sıcaklığı	+7 °C / +120 °C
Yapışma Mukavemeti	12 kgf/cm <sup>2</sup>
Kuruma süresi	İlk kuruma 2 saat.
Dayanıklılık	7 gün sonra başlar.
UV	Dayanıklılıdır.
Parlama Noktası	Minimum 38 °C dir.
Karışım Oranı	A/B:4/1

### Tüketim

1 mm kuru film kalınlığı için:	1.30 kg/m <sup>2</sup>
	1.20 kg/m <sup>2</sup>
	2 kg/m <sup>2</sup>
	2.5 kg/m <sup>2</sup>

### Dikkat

Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.Uygulamayı + 5-30 C arasında yapınız.Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.

### Ambalaj

20, 25 ve 31 Kg'lık setler halinde.

